



Cuarzo Listo

El Poder de Construir

HORMIGÓN PREDOSIFICADO H-20

Descripción

Hormigón preparado para el uso en la confección de cadenas, losas, fundaciones, radieres y pilares. Todos sus componentes son objeto de un control de calidad sistemático basado en la norma NCh. 2256/1.

En su fabricación han sido dosificados aditivos de manera tal, que mejoran y optimizan las propiedades del mortero tales como: trabajabilidad, adherencia y retentividad. El pleno control sistemático en planta permite otorgar un producto de calidad. El uso de áridos lavados silíceos sub- angulares, aumenta la durabilidad, impermeabilidad y resistencia del mortero. Además debido a que la sílice no absorbe agua ayuda que el cemento y los aditivos se hidraten de manera óptima, haciendo más eficiente sus propiedades en el mortero.

USOS

La mezcla puede ser utilizada en diversos usos:

- Confección de radieres.
- Confección de pilares.
- Fundaciones.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 kg. Incluye laminación de polietileno para protección de humedad.
- Color de mezcla: Gris

PROPIEDADES

- Alta resistencia inicial 7 días 120 Kg/cm².
- Alta resistencia final 28 días 205 Kg/cm².
- Adherencia a la tracción 0,25 MPa.
- Alta resistencia al desgaste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ● Aspecto Polvo | Gris |
| ● Rendimiento | 12 a 13 litros aprox |
| ● Temperatura de trabajo | 5° y 25° C |
| ● Duración | 8 meses aprox |
| ● Proporción de agua de la mezcla | 2,5 – 3,0 lts por saco |

FICHA TECNICA

HORMIGÓN PREDOSIFICADO H-20

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Mezcla

- En un recipiente limpio y libre de contaminantes como bateas, carretillas o baldes agregar el contenido del saco.
- Adicionar dosis señalada en las especificaciones técnicas en recipiente, con el fin de lograr una mezcla con una consistencia plástica.
- Mezcle el producto con herramienta que se estime conveniente, hasta lograr una pasta viscosa sin grumos ni burbujas de aire. Se recomienda de preferencia utilizar mezclador mecánico " taladro – agitador"
- No dejar porciones secas de material en el recipiente
- Dejar reposar mezcla aproximadamente 5 minutos.
- Una vez preparada la mezcla no adicionar mayor cantidad de agua independientemente si la mezcla presenta cierto grado de dureza.

Precauciones

- No mezclar con ningún otro producto.
- No adicionar más agua que la dosis indicada.
- Usar este producto con guantes, mascarillas y gafas de protección.
- En tiempos fríos es común que los morteros base cemento experimentan un retraso del fraguado, por tanto la faena es más lenta.
- Cuidar de no adicionar más cemento o yeso al producto.
- Mantener el producto en lugar seco y bajo techo.
- Mantener húmedo por el mayor tiempo posible una vez aplicado el producto aproximadamente 2 veces durante 2 días, luego de haber transcurrido 8 horas de la aplicación del producto.



ELABORADO POR INDUSTRIAL LO ZARATE LTDA,
AV CHILE 131 LLO LLEO, SAN ANTONIO FONO 35 2289760

MORTERO FABRICADO CON ARIDOS SILICEOS NO CONTAMINANTES